



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
892-QxxL/-M/-R

Aard	Watergedragen acrylaat lak.	
Toepassing	Lak in de houtverwerkende industrie.	
Productcodering	892-QxxL : basis wit 892-QxxM : kleur naar wens 892-QxxR : RAL kleur	
Eigenschappen	Goede vulling, oppervlaktehardheid en blockvastheid. Hoge dekkraft. Makkelijk strak en glad resultaat. Goede kras- en slijtvastheid. Geurarm. Zeer goede buitenduurzaamheid. Voor interieur en exterieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: gekleurde vloeistof
	Glans	: zijdeglans
	Densiteit	: 1.04 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 46 % in gewicht
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 30 min doorgedroogd : ca 20 uur
	Overspuitbaar	: na minimaal : 4 uur na maximaal : onbeperkt
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: water
	Reiniging	: water
	Rendement	: theoretisch : 7 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik

Applicatiemethode	Airmix/airless, borstel/rol
Ondergrond	Vuren, grenen, meranti, merbau, iroko, multiplex, MDF. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen. De ondergrond moet van een geschikte (isolerende) primer zijn voorzien.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 16 g/l VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.