



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche **AFB-2000**

Aard	Milieuvriendelijk en snelwerkend afbijtmiddel in gelvorm.										
Toepassing	Afbijtmiddel.										
Eigenschappen	<p>Snelwerkende lak, verf, vernis, beits en boenwas afbijtmiddel dat volledig veilig verwerkt kan worden en volledig biologisch afbreekbaar is.</p> <p>Bevat geen zuren of logen die het hout aantasten of verkleuren.</p> <p>Geeft geen dampen af, geen ventilatie noodzakelijk en geen nood om buiten te moeten verwerken.</p>										
Technische gegevens	<table border="0"> <tr> <td>Uitzicht</td> <td>: witte gel</td> </tr> <tr> <td>Densiteit</td> <td>: ca 1.02 g/cm³ (in gewicht)</td> </tr> <tr> <td>Vlampunt</td> <td>: nvt</td> </tr> <tr> <td>PH</td> <td>: 8-9</td> </tr> <tr> <td>Inwerkingstijd</td> <td>: 10 min tot 8u (afhankelijk van de soort verf)</td> </tr> </table>	Uitzicht	: witte gel	Densiteit	: ca 1.02 g/cm ³ (in gewicht)	Vlampunt	: nvt	PH	: 8-9	Inwerkingstijd	: 10 min tot 8u (afhankelijk van de soort verf)
Uitzicht	: witte gel										
Densiteit	: ca 1.02 g/cm ³ (in gewicht)										
Vlampunt	: nvt										
PH	: 8-9										
Inwerkingstijd	: 10 min tot 8u (afhankelijk van de soort verf)										
Verwerkingsgegevens	<table border="0"> <tr> <td>Omgevingscondities</td> <td>: temperatuur min 5°C en max 40°C</td> </tr> <tr> <td>Rendement</td> <td>: theoretisch :4 - 8 m² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp</td> </tr> <tr> <td>Reiniging</td> <td>: water en zeep</td> </tr> </table>	Omgevingscondities	: temperatuur min 5°C en max 40°C	Rendement	: theoretisch :4 - 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp	Reiniging	: water en zeep				
Omgevingscondities	: temperatuur min 5°C en max 40°C										
Rendement	: theoretisch :4 - 8 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp										
Reiniging	: water en zeep										
Applicatiemethode	<p>Borstel/rol, airless.</p> <p>1 Laag rijkelijk aanbrengen. Zichtbare werking na 10 min tot 4u afhankelijk van het type coating. Afhankelijk van de laagdikte na 10min tot 4u een schraaptest doen en kijken of alles mee komt. Indien zo, volledig afstomen, afstralen of schrapen. Indien niet, het product langer laten inwerken (tot max 20u). Indien het product droog aanvoelt en de verf nog niet tot op de ondergrond verwijderd is, een extra laag aanbrengen.</p>										

Ondergrond	Hardhout, zacht hout, alle metalen (incl. zachte metalen zoals aluminium, zink en koper), steen, baksteen, marmer, natuursteen, beton, kunststof, glasvezel, glas. Types verven die verwijderd worden : verven op basis van lood, olieverven, solventgedragen verven, houtbeschermingsproducten, vernissen, beitsen, boenwassen, brandvertragende verven, kunststofcoatings, anti-roestverven, watergedragen verven, emulsieverven.
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

VOC-vrij

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.