



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
PLX-12xx

Aard	Butyraat vernis.
Toepassing	Vernis in de houtverwerkende industrie.
Eigenschappen	Trager drogend ingesteld om blushing te vermijden. Vochtbestendig. Niet vergelend. Niet-vlam geleidend. Zeer onverdraagzaam met nitrocellulose producten. Voor interieur toepassing.
Technische gegevens	Uitzicht : melkachtige vloeistof Glans : mat / satijn / glans Densiteit : ca 0,90 kg/lt Vaste stof gehalte : ca 25,9 % in gewicht Droogtijd : stofdroog : ca 10 min (20°C / 65 % RV) overspuitbaar : ca 25 min
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities : temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV Verdunning : VDP-0001 Reiniging : VDX-0003 Rendement : theoretisch : 5 m ² praktisch : afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond, de applicatiemethode en de vorm van het object. Opmerking : goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker.
Ondergrond	Diverse houtsoorten. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.

Houdbaarheid	Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.