



Duffelsesteenweg 156
B-2550 KONTICH
Tel : 0032 (0)3 458 44 96
Fax : 0032 (0)3 458 44 97
BTW : BE0450874212
RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
WVX-70xx

Aard	2K watergedragen acrylaat vernis.	
Toepassing	Vernis in de houtverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Snelle droging. Zeer hoge slijt- en krasvastheid. Hoge chemische resistentie en duurzaamheid. Goede verhouding tussen hardheid en flexibiliteit. Minimale opruwing. Voor interieur toepassing.	
Technische gegevens	Uitzicht	: melkachtige vloeistof
	Glans	: mat / satijn / glans
	Densiteit	: ca 1.03 kg/lt
	Vaste stof gehalte	: ca 38% in gewicht
	Viscositeit	: 35" (DIN4/20°C)
	Droogtijd (20°C / 65 % RV)	: stofdroog : ca 20 min overspuitbaar : ca 2 uur
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: temperatuur tussen 15 en 25°C luchtvochtigheid tussen 40 en 70 % RV
	Verdunning	: gedistilleerd water
	Reiniging	: water
	Verharder	: VHX-7000 (2%) *
	Rendement	: theoretisch : 10 m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
	Opmerking	: goed oproeren voor gebruik
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker	

- Ondergrond Diverse houtsoorten.
De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van (schuur)stof, vet en andere verontreinigingen.
- Houdbaarheid Minimum 6 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge en vorstvrije plaats bewaard.
- Veiligheidsinformatie Zie veiligheidsfiche
Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.
- * OPGELET :** **VHX-7000 NOOIT RECHTSTREEKS TOEVOEGEN !**
Meng eerst VHX-7000 met gedistilleerd water in een verhouding van 1 op 5. Voeg vervolgens 10% van deze menging toe aan de vernis.

EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 120 g/l VOS.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.